

■用紙銘柄早見表■

| ジャンル | 用紙名 | 光沢 | 透け感 | 質感 | 食品用途 |
|------|---------|------|-----|--------|------|
| 洋紙 | tカラペ | 片面光沢 | 中 | シャリシャリ | × |
| | グラシン | 両面光沢 | 高 | シャリシャリ | ○ |
| | YPラップ | 片面光沢 | 中 | シャリシャリ | ○ |
| | パレットカラー | 片面光沢 | 中 | シャリシャリ | × |
| | 薄葉紙 菊 | 片面光沢 | 高 | ふんわり | ○ |
| | 純白ロール | 片面光沢 | 中～低 | シャリシャリ | ○ |
| | LHW耐油紙 | 非光沢 | 中 | シャリシャリ | ○ |
| | 5リーフN | 非光沢 | 中 | シャリシャリ | × |
| 和紙 | みや美 | 非光沢 | 中 | ふんわり | × |
| 不織布 | ナガロン | 片面光沢 | 中 | ふんわり | ○ |

■用紙銘柄詳細■

洋紙

| 紙の銘柄名 | tカラペ 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 18.7 g/m ² 《菊判》 11.3 kg |
| 紙の厚さ（メーカー測定） | 約 0.040 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 939 × 636 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 913 × 608 mm |
| 用紙カラーバリエーション | 全20色（アクア/オレンジ/カナリア/キャメル/グリーン/ココア/シルバー/スカイ/チェリー/チャコール/ピーチ/ピンク/ベージュ/ホワイト/マリン/マロン/レタス/レッド/レモン/ローズ） |
| 紙の風合い | 片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～4日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できません。 |
| 発注に際する注意事項 | 光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 「ニューカラペ」の後継紙ですが、片面光沢になりました。用紙の厚さ（重さ）とサイズも異なるので注意が必要です。 |
| 補足情報 | 特種東海製紙株式会社が販売する20色の包装用紙です。 |

| 紙の銘柄名 | グラシン（薄口） 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 25.8 g/m ² 《762 × 1016 mm》 20.0 kg |
| 紙の厚さ（メーカー測定） | 約 0.027 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 762 × 508 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 736 × 480 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 両面光沢。コート紙程ではないものの多少艶があります。抜群の透明感があります。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～10日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 |
| 発注に際する注意事項 | 乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。 |
| 補足情報 | 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 |

| 紙の銘柄名 | グラシン（厚口） 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 30.5 g/m ² 《762 × 1016 mm》 23.6 kg |
| 紙の厚さ（メーカー測定） | 約 0.031 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 762 × 508 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 736 × 480 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 両面光沢。コート紙程ではないものの多少艶があります。抜群の透明感があります。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～10日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 |
| 発注に際する注意事項 | 乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。 |
| 補足情報 | 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 |

| 紙の銘柄名 | グラシン（特厚口・特厚35） 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 35.0 g/m ² 《762 × 1016 mm》 27.1 kg |
| 紙の厚さ（自社測定） | 約 0.032 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 762 × 508 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 736 × 480 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 両面光沢。コート紙程ではないものの多少艶があります。抜群の透明感があります。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～10日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 |
| 発注に際する注意事項 | 乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。 |
| 補足情報 | 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 |

| 紙の銘柄名 | グラスイン (特厚口・特厚 40) 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 40.0 g/m ² 《762 × 1016 mm》 31 kg |
| 紙の厚さ (自社測定) | 約 0.036 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 762 × 508 mm・横目 (Y目) |
| 印刷可能サイズ | 736 × 480 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 両面光沢。コート紙程ではないものの多少艶があります。抜群の透明感があります。 |
| 印刷乾燥日数 | 3~10日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 |
| 発注に際する注意事項 | 乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。 |
| 補足情報 | 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 |

| 紙の銘柄名 | YP ラップ 【実績あり】 |
|---------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 21.0 g/m ² |
| 紙の厚さ (メーカー測定) | 約 0.030 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 939 × 636 mm・横目 (Y目) |
| 印刷可能サイズ | 913 × 608 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。 |
| 印刷乾燥日数 | 3~4日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 |
| 発注に際する注意事項 | 光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 |
| 補足情報 | 食品の紙ラップに使用されている紙を基にメーカーと共同開発しました。蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 |

| 紙の銘柄名 | パレットカラー 【実績あり】 |
|---------------|--|
| 紙の坪量・連量 | 20.0 g/m ² 《四六半裁》 8.6 kg |
| 紙の厚さ (メーカー測定) | 約 0.032 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 939 × 636 mm・横目 (Y目) |
| 印刷可能サイズ | 913 × 608 mm |
| 用紙カラーバリエーション | 全 35 色 (ホワイト/ローズ/キャロット/ストロー/サンド/レモン/イエロー/ヒマワリ/エメラルドグリーン/アップルグリーン/レタス/ブルー/サックスブルー/ラベンダー/バイオレット/ピンク/マウスグレー/シルバーグレー/ライトブルー/カーキ/レッド/ペッパーレッド/マラカイトグリーン/ロイヤルブルー/ブラウン/カカオ/チョコレート/ブラック/オリーブ/ワイン/カシス/マンゴー/バジル/アーモンド/チョコレート) |
| 紙の風合い | 片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。 |
| 印刷乾燥日数 | 3~4日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できません。 |
| 発注に際する注意事項 | 光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。色の在庫は事前にお問い合わせ下さい。 |
| 補足情報 | 白川製紙株式会社が販売する 35 色の包装用紙です。 |

| 紙の銘柄名 | 薄葉紙 菊 【実績あり】 |
|--------------|--|
| 紙の坪量・連量 | 14.0 g/m ² |
| 紙の厚さ（メーカー測定） | 約 0.027 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 939 × 636 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 913 × 608 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。薄葉紙の中でも特にふんわりと柔らかい紙です。透明度が高いです。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～4日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 |
| 発注に際する注意事項 | 光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 薄紙の中で特にシワや破れが発生しやすい用紙です。 |
| 補足情報 | 丸林製紙株式会社が抄造する極薄の印刷紙です。 蛍光染料が含まれず、果物の包み紙や洋服・靴などの中包みによく使われる柔らかな紙です。 |

| 紙の銘柄名 | 純白ロール 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 30.0 g/m ² 《四六判》 26.0 kg （弊社では菊判のみ使用） |
| 紙の厚さ（自社測定） | 約 0.037 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 939 × 636 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 913 × 608 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～4日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 |
| 発注に際する注意事項 | 光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 |
| 補足情報 | 包装紙の代名詞とも言える、非常によく使われる印刷用紙です。 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 純白ロール紙の銘柄（名前）として「はまゆう」などがあります。 |

| 紙の銘柄名 | 純白ロール 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 35.0 g/m ² 《四六判》 30.0 kg |
| 紙の厚さ（メーカー測定） | 約 0.050 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 1050 × 750 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 1022 × 725 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～4日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 |
| 発注に際する注意事項 | 光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 |
| 補足情報 | 包装紙の代名詞とも言える、非常によく使われる印刷用紙です。 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 純白ロール紙の銘柄（名前）として「白銀」「はまゆう」などがあります。 |

| 紙の銘柄名 | | 純白ロール 【実績あり】 |
|--------------|---|---------------|
| 紙の坪量・連量 | 40.0 g/m ² | 《四六判》 34.5 kg |
| 紙の厚さ（自社測定） | 約 0.056 mm | |
| 用紙サイズ・紙目 | 1050 × 750 mm・横目（Y目） | |
| 印刷可能サイズ | 1022 × 725 mm | |
| 用紙カラーバリエーション | - | |
| 紙の風合い | 片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。 | |
| 印刷乾燥日数 | 3～4日・デザインにより乾燥日数が異なります。 | |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 | |
| 発注に際する注意事項 | 光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 | |
| 補足情報 | 包装紙の代名詞とも言える、非常によく使われる印刷用紙です。 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 純白ロール紙の銘柄（名前）として「白銀」「はまゆう」などがあります。 | |

| 紙の銘柄名 | | LHW 耐油紙 【実績あり】 |
|--------------|--|----------------|
| 紙の坪量・連量 | 35.0 g/m ² | 《菊判》 21.0 kg |
| 紙の厚さ（メーカー測定） | 約 0.045 mm | |
| 用紙サイズ・紙目 | 939 × 636 mm・横目（Y目） | |
| 印刷可能サイズ | 913 × 608 mm | |
| 用紙カラーバリエーション | - | |
| 紙の風合い | 非光沢。ただし、耐油面と非耐油面があります。両面とも光沢はなくザラツとしています。紙色は白く、適度な張りがあり、非耐油面は筆記性もあります。 | |
| 印刷乾燥日数 | 3～10日・デザインにより乾燥日数が異なります。 | |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 | |
| 発注に際する注意事項 | 印刷は非耐油面のみとなります。 乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。 | |
| 補足情報 | 耐油性に優れており、通常の使用において24時間程度は油の裏抜けはありません。 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 | |

| 紙の銘柄名 | | 5リーフN 【実績あり】 |
|--------------|---|--------------|
| 紙の坪量・連量 | 30.0 g/m ² | 《A判》 11.5 kg |
| 紙の厚さ（メーカー測定） | 約 0.045 mm | |
| 用紙サイズ・紙目 | 880 × 625 mm・横目（Y目） | |
| 印刷可能サイズ | 841 × 594 mm | |
| 用紙カラーバリエーション | ホワイトのみ | |
| 紙の風合い | 非光沢。表裏差はほとんどありません。紙色は白く、もともと事務用紙なので筆記性が良く紙腰が強いです。 | |
| 印刷乾燥日数 | 3～6日・デザインにより乾燥日数が異なります。 | |
| 食品に触れる用途 | 利用できません。 | |
| 発注に際する注意事項 | - | |
| 補足情報 | 日本製紙パピリア製の事務用薄葉紙です。本来、伝票などに使われ薄さの割に腰があります。片面光沢の薄紙が多い中、廃盤のニューカラペに近い非光沢素材をお求めの方におすすめです。 | |

和紙

| 紙の銘柄名 | みや美 No.018 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 17.0 g/m ² 《菊判》 10.2 kg |
| 紙の厚さ（自社測定） | 約 0.045 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 939 × 636 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 913 × 608 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 非光沢。ただし、平滑度が高い面と低い面（滑らかな面と少しざらついた面）があります。マニラ麻を使用しており、高い強度・柔軟性・通気性・透光性を持っています。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～5日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できません。 |
| 発注に際する注意事項 | 平滑度が高い面と低い面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 |
| 補足情報 | 丸重製紙企業組合が製造・販売する機械漉きの美濃和紙です。 |

| 紙の銘柄名 | みや美 No.073 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 43.0 g/m ² 《菊判》 - kg |
| 紙の厚さ（自社測定） | 約 0.110 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 939 × 636 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 913 × 608 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 非光沢。ただし、平滑度が高い面と低い面（滑らかな面と少しざらついた面）があります。レーヨンを使用しており、高い強度・柔軟性・通気性・透光性を持っています。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～5日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できません。 |
| 発注に際する注意事項 | 平滑度が高い面と低い面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 |
| 補足情報 | 丸重製紙企業組合が製造・販売する機械漉きの美濃和紙です。障子紙によく使われます。 |

不織布

| 紙の銘柄名 | ナガロン 【実績あり】 |
|--------------|---|
| 紙の坪量・連量 | 20.0 g/m ² 《四六判》 17.0 kg |
| 紙の厚さ（自社測定） | 約 0.042 mm |
| 用紙サイズ・紙目 | 788 × 545 mm・横目（Y目） |
| 印刷可能サイズ | 732 × 517 mm |
| 用紙カラーバリエーション | - |
| 紙の風合い | 片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は和紙のようなざらつきがあります。レーヨンを使用しており、高い強度・柔軟性・通気性・透光性を持っています。 |
| 印刷乾燥日数 | 3～5日・デザインにより乾燥日数が異なります。 |
| 食品に触れる用途 | 利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。 |
| 発注に際する注意事項 | 光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 |
| 補足情報 | 長井紙業株式会社が販売する不織布です。和菓子包装や酒・茶の巻き紙によく使われます。蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 |