

## ■用紙銘柄早見表■

ジャンル	用紙名	光沢	透け感	質感	食品用途
洋紙	tカラペ	片面光沢	中	シャリシャリ	×
	グラシン	両面光沢	高	シャリシャリ	○
	YPラップ	片面光沢	中	シャリシャリ	○
	パレットカラー	片面光沢	中	シャリシャリ	×
	薄葉紙 菊	片面光沢	高	ふんわり	○
	純白ロール	片面光沢	中～低	シャリシャリ	○
	LHW耐油紙	非光沢	中	シャリシャリ	○
	5リーフN	非光沢	中	シャリシャリ	×
和紙	みや美	非光沢	中	ふんわり	×
	レーヨン雲竜	片面光沢	中	ふんわり	○
不織布	ナガロン	片面光沢	中	ふんわり	○

## ■用紙銘柄詳細■

### 洋紙

紙の銘柄名	tカラペ 【実績あり】
紙の坪量・連量	18.7 g/m <sup>2</sup> 《菊判》 11.3 kg
紙の厚さ（メーカー測定）	約 0.040 mm
用紙サイズ・紙目	939 × 636 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	913 × 608 mm
用紙カラーバリエーション	全 20 色（アクア/オレンジ/カナリア/キャメル/グリーン/ココア/シルバー/スカイ/チェリー/チャコール/ピーチ/ピンク/ベージュ/ホワイト/マリン/マロン/レタス/レッド/レモン/ローズ）
紙の風合い	片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。
印刷乾燥日数	3～4日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できません。
発注に際する注意事項	光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 「ニューカラペ」の後継紙ですが、片面光沢になりました。用紙の厚さ（重さ）とサイズも異なるので注意が必要です。
補足情報	特種東海製紙株式会社が販売する 20 色の包装用紙です。

紙の銘柄名	グラシン（薄口） 【実績あり】
紙の坪量・連量	25.8 g/m <sup>2</sup> 《762 × 1016 mm》 20.0 kg
紙の厚さ（メーカー測定）	約 0.027 mm
用紙サイズ・紙目	762 × 508 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	736 × 480 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	両面光沢。コート紙程ではないものの多少艶があります。抜群の透明感があります。
印刷乾燥日数	3～10日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。
補足情報	蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。

紙の銘柄名	グラシン（厚口） 【実績あり】
紙の坪量・連量	30.5 g/m <sup>2</sup> 《762 × 1016 mm》 23.6 kg
紙の厚さ（メーカー測定）	約 0.031 mm
用紙サイズ・紙目	762 × 508 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	736 × 480 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	両面光沢。コート紙程ではないものの多少艶があります。抜群の透明感があります。
印刷乾燥日数	3～10日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。
補足情報	蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。

紙の銘柄名	グラシン (特厚口・特厚 35) 【実績あり】
紙の坪量・連量	35.0 g/m <sup>2</sup> 《762 × 1016 mm》 27.1 kg
紙の厚さ (自社測定)	約 0.032 mm
用紙サイズ・紙目	762 × 508 mm・横目 (Y目)
印刷可能サイズ	736 × 480 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	両面光沢。コート紙程ではないものの多少艶があります。抜群の透明感があります。
印刷乾燥日数	3~10日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できません。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。
補足情報	蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。

紙の銘柄名	グラシン (特厚口・特厚 40) 【実績あり】
紙の坪量・連量	40.0 g/m <sup>2</sup> 《762 × 1016 mm》 31 kg
紙の厚さ (自社測定)	約 0.036 mm
用紙サイズ・紙目	762 × 508 mm・横目 (Y目)
印刷可能サイズ	736 × 480 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	両面光沢。コート紙程ではないものの多少艶があります。抜群の透明感があります。
印刷乾燥日数	3~10日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できません。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。
補足情報	蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。

紙の銘柄名	YP ラップ 【実績あり】
紙の坪量・連量	21.0 g/m <sup>2</sup>
紙の厚さ (メーカー測定)	約 0.030 mm
用紙サイズ・紙目	939 × 636 mm・横目 (Y目)
印刷可能サイズ	913 × 608 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。
印刷乾燥日数	3~4日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できません。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。
補足情報	食品の紙ラップに使用されている紙を基にメーカーと共同開発しました。 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。

紙の銘柄名	パレットカラー 【実績あり】
紙の坪量・連量	20.0 g/m <sup>2</sup> 《四六半裁》 8.6 kg
紙の厚さ（メーカー測定）	約 0.032 mm
用紙サイズ・紙目	939 × 636 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	913 × 608 mm
用紙カラーバリエーション	全 35 色（ホホワイト/ローズ/キャロット/ストロー/サンド/レモン/イエロー/ヒマワリ/エメラルドグリーン/アップルグリーン/レタス/ブルー/サックスブルー/ラベンダー/バイオレット/ピンク/マウスグレー/シルバーグレー/ライトブルー/カーキ/レッド/ペッパーレッド/マラカイトグリーン/ロイヤルブルー/ブラウン/カカオ/チョコレート/ブラック/オリーブ/ワイン/カシス/マンゴー/バジル/アーモンド/チョコレート）
紙の風合い	片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。
印刷乾燥日数	3～4 日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できません。
発注に際する注意事項	光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 色の在庫は事前にお問い合わせ下さい。
補足情報	白川製紙株式会社が販売する 35 色の包装用紙です。

紙の銘柄名	薄葉紙 菊 【実績あり】
紙の坪量・連量	14.0 g/m <sup>2</sup>
紙の厚さ（メーカー測定）	約 0.027 mm
用紙サイズ・紙目	939 × 636 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	913 × 608 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。薄葉紙の中でも特にふんわりと柔らかい紙です。透明度が高いです。
印刷乾燥日数	3～4 日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。 薄紙の中で特にシワや破れが発生しやすい用紙です。
補足情報	丸林製紙株式会社が抄造する極薄の印刷紙です。 蛍光染料が含まれず、果物の包み紙や洋服・靴などの中包みによく使われる柔らかな紙です。

紙の銘柄名	純白ロール 【実績あり】
紙の坪量・連量	30.0 g/m <sup>2</sup> 《四六判》 26.0 kg （弊社では菊判のみ使用）
紙の厚さ（自社測定）	約 0.037 mm
用紙サイズ・紙目	939 × 636 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	913 × 608 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。
印刷乾燥日数	3～4 日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。
補足情報	包装紙の代名詞とも言える、非常によく使われる印刷用紙です。 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 純白ロール紙の銘柄（名前）として「はまゆう」などがあります。

紙の銘柄名	純白ロール 【実績あり】
紙の坪量・連量	35.0 g/m <sup>2</sup> 《四六判》 30.0 kg
紙の厚さ（メーカー測定）	約 0.050 mm
用紙サイズ・紙目	1050 × 750 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	1022 × 725 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。
印刷乾燥日数	3～4日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。
補足情報	包装紙の代名詞とも言える、非常によく使われる印刷用紙です。 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 純白ロール紙の銘柄（名前）として「白銀」「はまゆう」などがあります。

紙の銘柄名	純白ロール 【実績あり】
紙の坪量・連量	40.0 g/m <sup>2</sup> 《四六判》 34.5 kg
紙の厚さ（自社測定）	約 0.056 mm
用紙サイズ・紙目	1050 × 750 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	1022 × 725 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は上質系です。
印刷乾燥日数	3～4日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。
補足情報	包装紙の代名詞とも言える、非常によく使われる印刷用紙です。 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。 純白ロール紙の銘柄（名前）として「白銀」「はまゆう」などがあります。

紙の銘柄名	LHW 耐油紙 【実績あり】
紙の坪量・連量	35.0 g/m <sup>2</sup> 《菊判》 21.0 kg
紙の厚さ（メーカー測定）	約 0.045 mm
用紙サイズ・紙目	939 × 636 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	913 × 608 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	非光沢。ただし、耐油面と非耐油面があります。両面とも光沢はなくザラツとしています。 紙色は白く、適度な張りがあり、非耐油面は筆記性もあります。
印刷乾燥日数	3～10日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できません。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	印刷は非耐油面のみとなります。 乾燥性が良くないため、納期にご注意下さい。
補足情報	耐油性に優れており、通常の使用において24時間程度は油の裏抜けはありません。 蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。

紙の銘柄名	5リーフN 【実績あり】
紙の坪量・連量	30.0 g/m <sup>2</sup> 《A判》 11.5 kg
紙の厚さ（メーカー測定）	約 0.045 mm
用紙サイズ・紙目	880 × 625 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	841 × 594 mm
用紙カラーバリエーション	ホワイトのみ
紙の風合い	非光沢。表裏差はほとんどありません。紙色は白く、もともと事務用紙なので筆記性が良く紙腰が強いです。
印刷乾燥日数	3～6日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できません。
発注に際する注意事項	-
補足情報	日本製紙パピリア製の事務用薄葉紙です。本来、伝票などに使われ薄さの割に腰があります。片面光沢の薄紙が多い中、廃盤のニューカラペに近い非光沢素材をお求めの方におすすめです。

## 和紙

紙の銘柄名	みや美 No.018 【実績あり】
紙の坪量・連量	17.0 g/m <sup>2</sup> 《菊判》 10.2 kg
紙の厚さ（自社測定）	約 0.045 mm
用紙サイズ・紙目	939 × 636 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	913 × 608 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	非光沢。ただし、平滑度が高い面と低い面（滑らかな面と少しざらついた面）があります。マニラ麻を使用しており、高い強度・柔軟性・通気性・透光性を持っています。
印刷乾燥日数	3～5日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できません。
発注に際する注意事項	平滑度が高い面と低い面のどちらに印刷するかをご指定下さい。
補足情報	丸重製紙企業組合が製造・販売する機械漉きの美濃和紙です。

紙の銘柄名	みや美 No.073 【実績あり】
紙の坪量・連量	43.0 g/m <sup>2</sup> 《菊判》 - kg
紙の厚さ（自社測定）	約 0.110 mm
用紙サイズ・紙目	939 × 636 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	913 × 608 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	非光沢。ただし、平滑度が高い面と低い面（滑らかな面と少しざらついた面）があります。レーヨンを使用しており、高い強度・柔軟性・通気性・透光性を持っています。
印刷乾燥日数	3～5日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できません。
発注に際する注意事項	平滑度が高い面と低い面のどちらに印刷するかをご指定下さい。
補足情報	丸重製紙企業組合が製造・販売する機械漉きの美濃和紙です。障子紙によく使われます。

紙の銘柄名	瑞穂レーヨン雲竜紙 #5311 【実績あり】
紙の坪量・連量	30.0 g/m <sup>2</sup> 《四六判》 25.0 kg
紙の厚さ（自社測定）	約 0.058 mm（保証値ではありません）
用紙サイズ・紙目	939 × 636 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	913 × 608 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面はざらつきがあります。雲竜柄がより和紙をイメージさせます。レーヨンを使用しており、高い強度・柔軟性・通気性・透光性を持っています。
印刷乾燥日数	3～10日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。
補足情報	実際には和紙ではありませんが、その代替品として和菓子包装や酒・茶の巻き紙によく使われます。蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。

## 不織布

紙の銘柄名	ナガロン 【実績あり】
紙の坪量・連量	20.0 g/m <sup>2</sup> 《四六判》 17.0 kg
紙の厚さ（自社測定）	約 0.042 mm
用紙サイズ・紙目	788 × 545 mm・横目（Y目）
印刷可能サイズ	732 × 517 mm
用紙カラーバリエーション	-
紙の風合い	片面光沢。光沢面はコート紙程ではないものの多少艶があります。非光沢面は和紙のようなざらつきがあります。レーヨンを使用しており、高い強度・柔軟性・通気性・透光性を持っています。
印刷乾燥日数	3～5日・デザインにより乾燥日数が異なります。
食品に触れる用途	利用できます。食品系での使用はインキ臭に注意が必要なため、デザイン面で制限があります。
発注に際する注意事項	光沢面・非光沢面のどちらに印刷するかをご指定下さい。
補足情報	長井紙業株式会社が販売する不織布です。和菓子包装や酒・茶の巻き紙によく使われます。蛍光染料が含まれず、食品・医薬品の包装や加工用原紙として幅広く使用できます。